

Aqua PU Semi-mat

Beschrijving en gebruik :

Aqua PU Semi-mat is een hoogwaardige watergedragen acrylaat lak geschikt voor binnen toepassing op hout, kunststof, metaal.

Steeds toepassen op een draagkrachtige ondergrond welke mat en vetvrij is.

Op metaal en kunststof eerst een geschikte primer aanbrengen.

Belangrijkste kenmerken:

Huidvetresistent.

Aanzetvrije verwerking geeft een perfect egale zijdeglans afwerking.

Zeer lange open tijd en uitstekende vloeit.

Spanningsarm.

Zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Niet vergelend.

Duurzame afwerkingslaag.

Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,

ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.

Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

Applicatiemateriaal:

Kwast en roller:

De verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller
Microvezel of Felt met 4-5mm poolhoogte.

Airless spray:

tot 5% met water verdunnen,
Spuitdruk en opening afhankelijk van het toestel,
gelieve ons hier over te raadplegen.

Voorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop twee lagen aanbrengen.

Op nieuw hout eerst een laag PU primer aanbrengen. Reeds geschilderd hout in goede staat eerst ontvetten dan matteren en ontstoffen.

Op kunststof of metaal eerst een geschikte primer aanbrengen.

Raadpleeg ons in geval van twijfel.

Aqua PU Mat

Samenstelling:

Bindmiddel:	Core shell Acryl bindmiddel
Pigment:	titaandioxide en speciale vulstoffen.
Oplosmiddel:	water.
Droge stofgehalte:	in volume: 32% voor wit. in gewicht: 42% voor wit.
VOS gehalte:	< 40gr per liter.
VOS EU grenswaarde:	125gr per liter
BREEAM:	Het product mag worden toegepast volgens de BREEAM International New Construction. Conform de eisen HEA9 A+
Indoor Air France	

Technische eigenschappen:

Dichtheid:	1,30 kg/dm ³ voor wit.
Glansgraad	Semi-mat
Stofdroog na:	1 uur
Overschilderbaar na:	6 uur
Rendement:	10 tot 12m ² per liter.
Kleuren:	wit en alle aquamix kleuren.
Verpakkingen:	1L. – 2,5L. – 10L.

Opslag – houdbaarheid:

Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

Veiligheid: Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.