



Isofix

Beschrijving en gebruik :

Fixeermiddel voor sterk zuigende en poederende ondergronden te fixeren.
Geschikt voor verschillende bouwconstructies uit baksteen, beton,
sierpleisters, cementbepleistering en verschillende minerale ondergronden.
Verlengd de levensduur van de eindlaag.

Belangrijkste kenmerken:

Kant en klare micro emulsie om diepe indringing te garanderen.
Waterdicht en dampdoorlatend.
Hydrofoob.
Carbonaatremmend.

Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,
ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.
Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

Applicatiemateriaal:

Kwast:	Isofix is gebruiksklaar, in geval van weinig poreuze ondergrond Verdunnen met water 1/1 tot 1/3
Tuinsproeier:	idem.
Airless:	idem, spuitdruk en opening afhankelijk van het toestel, gelieve ons hier over te raadplegen.

Voorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop een of twee lagen
aanbrengen, afhankelijk van de zuigkracht van de ondergrond.
Raadpleeg ons in geval van twijfel.



Isofix

Samenstelling:

Bindmiddel:	Acrylaat micro emulsie.
Pigment:	geen, transparant na droging.
Oplosmiddel:	water.
Droge stofgehalte:	in volume: 18%
VOS gehalte:	< 10gr per liter.
VOS EU grenswaarde:	30gr per liter

Technische eigenschappen:

Dichtheid:	1 kg/dm ³
Glansgraad	soft
Stofdroog na:	1 uur
Overschilderbaar na:	6 uur
Rendement:	6 - 15m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Verpakkingen:	1L. - 5L. – 10L.

Opslag – houdbaarheid:

Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

Veiligheid:

Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.