



PRO MAT

Beschrijving en gebruik :

Hoogwaardige, oplosmiddelarme en weekmakervrije plafond- en muurverf met zeer lange open tijd. Door zijn uitstekende vloeit geeft deze verf een perfect strakke matte afwerking aan muren en plafonds.

Belangrijkste kenmerken:

Aanzetvrije verwerking geeft een perfect egale matte afwerking.
Lange open tijd en uitstekende vloeit.
Schrobbvast.
Spanningsarm.
Zeer gemakkelijk verwerkbaar.
Niet vergelend.
Waterdampdoorlatend.

Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,
ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.
Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

Applicatiemateriaal:

Kwast en roller:	verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller
Airless spray:	Microvezel met 12mm poolhoogte. tot 5% met water verdunnen, Spuitedruk en opening afhankelijk van het toestel, gelieve ons hier over te raadplegen.

Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop een of meerdere lagen aanbrengen.
Licht poederende of sterk zuigende ondergronden vooraf fixeren met Isofix.
Wateroplosbare onzuiverheden isoleren met Premium Primer.
Raadpleeg ons in geval van twijfel.



PRO MAT

Samenstelling:

Bindmiddel:	acrylaat copolymeerdispersie.
Pigment:	titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel:	water.
Droge stofgehalte:	in volume: 38% voor wit. in gewicht: 54% voor wit.
VOS gehalte:	< 10gr per liter.
VOS EU grenswaarde:	30gr per liter

Technische eigenschappen:

Dichtheid:	1,30 kg/dm ³
Glansgraad	mat 1,3° bij 85°
Stofdroog na:	1 uur
Overschilderbaar na:	6 uur
Rendement:	11m ² per liter.
Kleuren:	wit en alle pastel kleuren.
Verpakkingen:	5L. - 10L.
Schrobklasse:	klasse 2
Dekklasse:	klasse 1
Emissie binnenluchtkwaliteit:	A+

Opslag – houdbaarheid:

Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.
Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

Veiligheid: Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.