

Siloxaan Mat

Beschrijving en gebruik :

Siloxaan Mat is een hoogwaardige buitenverf op basis van siloxaan bindmiddel versterkt met een duurzaam hydrofoberingsmiddel.

Waterdichte bescherming voor verschillende bouwconstructies uit baksteen, beton, Sierpleisters, cementbepleistering en verschillende minerale ondergronden.

Belangrijkste kenmerken:

Regendicht (klasse V3) en waterdampdoorlatend (klasse V1).

Carbonaatremmend (klasse 1)

Hydrofoob obv een duurzaam hydrofoberingsmiddel vrij van Pfas en Pfos.

Aanzetvrije verwerking geeft een perfect egale matte afwerking.

Zeer lange open tijd en uitstekende vloei.

Isolerend tegen de meeste wateroplosbare vervuiling.

Spanningsarm.

Zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Niet vergelend.

Voorkomt vuilaanhechting.

Voorkomt algen en schimmelvorming.

Verwerkingscondities:

Omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen 8°C en 30°C,
ondergrondtemperatuur ook 3°C boven het dauwpunt.

Maximum 85% luchtvochtigheid bij het aanbrengen en drogen van de verf.

Applicatiemateriaal:

Kwast en roller:

De verf is gebruiksklaar, aanbevolen roller
microvezel met 17mm poolhoogte.

Airless spray:

tot 5% met water verdunnen,
Spuitedruk en opening afhankelijk van het toestel,
gelieve ons hier over te raadplegen.



Siloxaan Mat

Vorbereiding ondergrond:

De ondergrond moet mat, droog, vetvrij en draagkrachtig zijn, hierop een of twee lagen aanbrengen.

Licht poederende of sterk zuigende ondergronden vooraf fixeren met Isofix of Colorfix.

Raadpleeg ons in geval van twijfel

Samenstelling:

Bindmiddel:	Siloxaan bindmiddel versterkt met duurzaam hydrofoberingsmiddel.
Pigment:	titaandioxide en minerale vulstoffen.
Oplosmiddel:	water.
Droge stofgehalte:	in volume: 41% voor wit. in gewicht: 59% voor wit.
VOS gehalte:	< 10gr per liter.
VOS EU grenswaarde:	30gr per liter

Technische eigenschappen:

Dichtheid:	1,35 kg/dm ³
Glansgraad	mat
Stofdroog na:	1 uur
Overschilderbaar na:	6 uur
Rendement:	10m ² per liter.
Kleuren:	wit en alle aquamix kleuren.
Verpakkingen:	5L. – 10L.

Opslag – houdbaarheid:

Vorstvrij en vrijwaart van direct zonlicht opslaan in ongeopende verpakking tussen de 5°C en 30°C.

Tenminste 12 maand houdbaar onder deze condities.

Veiligheid:

Raadpleeg steeds ons veiligheidsblad, deze wordt u op aanvraag toegezonden.

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op onze kennis en proefnemingen en zijn niet bindend, worden enkel verstrekt als richtlijn. Vraag steeds voor gebruik van onze producten de meest recente versie.